



Det här är en grundfärg för hårda ej sugande ytor. Den har mycket god vidhäftning och en bra utflyktningsförmåga. I första hand är produkten för ytor inomhus men kan även användas på detaljer utomhus som inte kräver rostskyddsbehandling. Med sin mycket goda utflyktningsförmåga är den särskilt bra till släta industrilackerade inredningsdetaljer som t.ex. lister, köksluckor och dörrblad men går även bra till, aluminium, koppar, galvade/förzinkade ytor och hård PVC. Häfta är övermålningsbar med Alcros vattenburna täckfärger.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Innan målning sprutar de med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. I de flesta fall behöver du inte slipa ytan utan rengöring räcker. Vissa ytor kan dock vara i behov av en mattslipning. Testa därför vidhäftningen på en mindre yta innan målningsarbetet startar.

MÅLA

Det går bra att pensla, rolla eller spruta Häfta. Låt Häfta torka minst 5 timmar innan du övermålar med någon av Alcros vattenburna täckfärger.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Målning av hårda ytor
PRODUKTTYP	Grundfärg
BINDEMEDEL	Akrylat
SPRUTMUNSTYCKE	0,011 - 0,013
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Glansfri
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 8-10m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri 1 tim. övermålningsbar 5tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l.

FÖRVARAS FROSTFRITT



2016-10-12
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se