



Det här är en golvfärg för målning av betonggolv, i första hand inomhus som utsätts för medelhårt slitage i t.ex. bostadsutrymmen, källargångar, villagarage m m. Balkonggolvet och trappor av betong utvändigt kan även målas med Entré Golvfärg, men kräver tätare underhållsmålning då väder och vind påskyndar åldrandet och slitage av färgskiktet.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

NY BETONG, MINST 1 MÅNAD GAMMAL Rengör golvet från stoft och damm. Eventuell betonghud, stålslipade golv och gamla tvättstugegolv behandlar du först med Betongets. Olja, fett och vax tvättas bort med Fettlösare.

TIDIGARE MÅLADE/LACKADE BETONGYTOR Rengör golvet från stoft och damm. Blanka ytor slipas. Tvätta med Målartvätt och torka efter med rent vatten.

MÅLNING AV LINOLEUMMATTOR Gör rent golvet noggrant med Målartvätt och skurduk (typ Grön Scotch-Brite) och torka efter ordentligt med rent ljummet vatten flera gånger för att få bort rester av vax och polish. En provmålning av en mindre yta rekommenderas för att se att golvet är fritt från vaxer och polish och för bra vidhäftning. Efter rengöring och kontroll av vidhäftning målas golvet 2 ggr med golvfärgen oförtunnad.

#### MÅLA

Rör upp färgen från botten. Obehandlade betongytor grundmålas en gång med Entré Golvfärg spädd med 10% vatten. För bästa slutresultat stryk 2 gånger med oförtunnad Entré Golvfärg.

Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 3 dygn.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Målning av betonggolvet.
PRODUKTTYP	Golvfärg
BINDEMEDEL	Uretanakrylat.
SPÅDES MED	Vatten, max 10%.
VERKTYG	Pensel el. rulle.
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt.
GLANS	Blank, ca 60 glansenheter.
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 8-10m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5 C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/I):140 g/l (2010) Produktens VOC:<140 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.