

DEMIDEKK Terrasslasyr

Produktbeskrivning

Typ

Högkvalitativ vattenburen lasyr som är baserad på alkydolja.

Egenskaper och fördelar

Lasyren ger uteplatsen skydd och hållbar kulör (upp till 3 års underhållsintervall) med bara en strykning. Skyddar effektivt träet mot fukt och sprickbildningar, gråning och skadlig ljusnedbrytning. Den innehåller mögelförhindrande medel som skyddar mot beväxning av alg och mögel. Har god inträngning och vattenavvisande effekt. Tål fukt redan 1 timme efter applicering. För att se när produkten är Brukstorr, se avsnittet om torktider.

Användningsområde

Rekommenderas på terrassgolv, vindskydd, trädgårdsmöbler etc.

Underlag

Produkten rekommenderas på ytor där man önskar ett matt transparent utseende.

Produktdata

Emballagestorlek	0,75 L (innehåll 0,68 L), 3 L (innehåll 2,7 L) och 10 L (innehåll 9 L)
Tillgängliga baser	Gul och klar bas.
Brytning	Baser skall brytas över Jotun Multicolor .
Kulör	Enligt färgkarta.
Generisk typ	Alkydemulsion.
Volymtorrhalt	21 ± 2 volym%
Litervikt	1
Flampunkt	Sluten degel: Ej tillämpbart.
VOC för bruksfärdig blandning	EU gränsvärde för produkten (kat. A/e): 130 g/l. Produkten innehåller max 60 g/l VOC.

Appliceringstekniska data

Anmärkning

Innehållet i emballage med olika produktionsnummer blandas samman innan användning. Rör om noga. Observera att lasyren har varierande inträngningsförmåga runt kvistar och mjukare delar av träet. Detta ger vackra variationer i kulören, men kan ge något reducerat hållbarhet där man har sämre inträngning i underlaget. Vid behandling av tätvuxna träslag som t ex. sibirisk lärk kan hållbarheten på behandlingen reduceras. Detta på grund av bristande inträngning i underlaget.

Appliceringsverktyg / -metoder

Pensel eller roller och pensel. Produkten skall inte påföras med spruta.

Rengöring av verktyg

Vatten och **JOTUN Penseltvätt**.

Sträckförmåga och skiktjocklek

	Förbrukning per strykning (m ² /liter)	Rekommenderad skiktjocklek per skikt (µm)
Rekommenderad:	6 - 10	
Kommenterar:		Produkten skall inte bilda film.

Förtunning

Produkten är färdig att använda och skall inte spädas.

Förhållanden under applicering

Undvik applicering i direkt solljus, fuktigt väder och låga temperaturer. Kom ihåg att under våren och hösten kan det vara låga nattetemperaturer och att det därmed bildas dagg. Kontrollera väderprognosen.

Torktider

Hög luftfuktighet och låga temperaturer förlänger torkprocessen.

Angiven torktid är uppmätt under följande förutsättningar:

Luftfuktighet (RH) 50 %

Luftens temperatur	10 °C	15 °C	23 °C
Underlagets temperatur	10 °C	15 °C	23 °C

Dammtorr	10 t	7 t	4 t
Bruktorr	24 t	18 t	12 t

Bruksanvisning

Förarbete

Underlaget skall vara rent, fast och torrt: Nytt impregnerat trä: Bör torka 1-2 månader. Utfällningar av kopparsalter avlägsnas med en styv borste. Skölj noga med vatten och låt torka. Gammalt, impregnerat trä: Väderslitna ytor bör slipas ned till friskt trä. Obehandlat, oljat eller laserat trä behandlas med **DEMIDEKK Terrassfix** enligt bruksanvisning. OBS: Alla rester av terrasssvätt skall avlägsnas genom noggrann sköljning.

Slutstrykning

DEMIDEKK Terrasslasyr. **När träet är torrt påförs endast en tunn strykning.** Behandla 1-2 brädor i hela dess längd. Torka av ev. överskott med en torr, luddfri trasa. Produkten skall tränga ner i träet och inte bilda film på ytan.

För att erhålla ett jämnt slutresultat skall slutstrykning påföras in i föregående fält.

Underhåll

Underhållstvätta gärna terrassen varje år med JOTUN 2-i-1 Husvask och mögeldesinfektion (rengör, skyddar mot mögel och framhäver lasyrens kulör).

Det finns FDU-datablad tillgängligt för produkten. (FDU: Förvaltning, Drift och Underhåll). För ytterligare information om underhåll, reparationer osv. se FDU-databladet.

Lagring

Fraktas och förvaras frostfritt och stående.

Avfallshantering

Avlägsna mesta möjliga färg från verktygen före rengöring i vatten. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.



Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska (Eng) versionen som är giltig.