



Det här är en kombination av vävlim och grundfärg för våtutrymmen. Färgen är vattenburen, fäster bra på underlaget och ger ett tätt skikt mot vatten och fukt. Fråga efter arbetsråd för Tæt våtrumssystem hos din färghandlare, så får du mer viktig information om målning i våtrum.

Tæt Grundfärg ingår i Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Våtrumskontroll.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är torrt, rent och väl bundet.

YTSVAGA OCH STARKT SUGANDE YTOR grundar du en extra gång med Tæt Grundfärg utspädd med vatten. Det ska vara lika mycket vatten som färg.

SPRICKOR, SKARVAR OCH OJÄMNHETER spacklar du med Alcro Våtrumsspackel/Lätt Våt. Jämna ut hörn och takvinklar med Tæt-Fog.

KALKAVLAGRINGAR på tidigare målade underlag tar du bort med surt rengöringsmedel. Skölj sedan noga.

MÖGELANGRIPNA YTOR behandlar du med Alg & Mögelfritt.

VINYLBEBLÄDNADER som är spaltbara river du bort ytskiktet på. Vinylbeklådnader som inte går att riva bort rengör du och torkar sedan med T-röd för att avlägsna rester av mjukgörare.

PVC-MATERIAL som är tjocka och mjuka tar du bort helt.

#### MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +10°C.

Måla med roller, pensel eller spruta. När du ska sätta upp glasfiberväv, applicera Tæt Grundfärg flödigt på väggen. När du grundmålar kan du måla igen när färgen fortfarande är våt. Vävklistringen ska dock ha

#### TEKNISK INFORMATION

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ANVÄNDNING                | För limning av glasfiberväv och grundning av väggar och tak i våtutrymme |
| BINDEMEDEL                | Akrylat  |
| SPÅDES MED                | Vatten   |
| VERKTYG                   | Pensel, roller el. spruta  |
| VERKTYG RENGÖRES MED      | Vatten   |
| GLANS                     | Glansfri   |
| 1 LITER RÄCKER TILL       | vid limning 6-7m <sup>2</sup> vid grundning 3-4m <sup>2</sup>            |
| MÅLNINGSTEMPERATUR        | Lägst +10°C  |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Klibbfri 3 timmar  |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET     | Övermålningsbar 6 timmar   |
| ÖVRIGT                    | Kallt och fuktigt väder kan förlänga torktiden                           |
| VOC                       | Gränsvärde (Kat A/g):30 g/l (2010)<br>Produktens VOC:<30 g/l.            |

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

torkat i minst 30 minuter innan du fortsätter. Måla till sist två gånger med Tæt Täckfärg.

Vädra ordentligt när du målar i rum med dålig ventilation.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller - centraler.