



HERNIA KP4

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Dispersionslim på EVA-bas

ANVÄNDINGSOMRÅDE

För uppsättning av glasfiberväv, akryl och vinyltapeter med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, vinylskummattor med polyester, glasfiber eller mineralfiberbaksida, våtrumstapeter med PVC-skikt på max 0,6 mm med pappersbaksida. Kan användas i våta och torra utrymmen på sugande och täta underlag.

ARBETSBESKRIVNING

Förbehandling Gips-, spån- och boardskivor: Spackla skivskarvar och skruvhål, slipa och förlimma hela ytan. Betong eller puts: Spackla, slipa och förlimma. Målade underlag: Slipa och tvätta med målartvätt och skölj med vatten. Ojämnheter spacklas, slipas och förlimmas. Grundmålade ytor tvättas och slipas. Förlimning: Späd med 3 delar vatten. Uppsättning: Rollas i ett jämnt skikt på underlaget. Applicera lim för 1-2 våder. Gör uppsättningen medan limmet fortfarande klibbar. Vid uppsättning på täta underlag skall limmet ges en väntetid på 20-25 minuter. Limmet får inte vara torrt vid monteringen. Pressa noggrant fast tapeten med en plast- eller stålspackel. Där materialet skall skäras, görs fastpressningen så sent som möjligt. Vid uppsättning av bårder som inte är förklustrade appliceras limmet på baksidan av bården. Limmet måste klibba (våta över) mot underlaget vid monteringen. Övermålning av glasfiberväv kan göras 24 timmar efter uppsättning. Följ materialtillverkarens anvisningar.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information se säkerhetsdatablad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Limtyp	Enkellim
Bindemedel	Modifierat dispersionslim
Lösningsmedel	Vatten
Konsistens	Tixotrop
Färg	Vit
Appliceringshjälpmedel	Roller
Arbetstemperatur	Ej under +18°C
Rengöringsmedel	Verktyg rengörs med ljummet vatten. Limfläckar avlägsnas med en fuktig svamp innan limmet torkat.
Densitet	1,07 g/cm ³
Torrhalt	35 % ± 2 vikts%
Limåtgång	3-5 m ² /liter
Förtunningsmedel	Vatten. Limmet bör ej förtunnas
Brandfarlig	Nej
Lagring	12 månader vid +10 till +20°C i obruten förpackning

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

