



Det här är en mycket ljus, halvblank och klar lack för trärena, tidigare klarlackade och lackfärgsmålade träytor inomhus. Den torkar snabbt och ger en hård, tålig yta. Klar Trälack passar inte för stabiliserad brunbok, vaxade eller oljade ytor.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

TRÄRENA YTOR som inte kräver perfekt finish dammar du bara av innan du lackar. Vid höga krav på finish, på tex en bordsskiva, väter du först ytan med vatten. När ytan torkat slipar du ner fiberresningen i fiberriktningen med slippapper 180-240 och dammar sedan av.

FETA TRÄSLAG som t ex teak och jakaranda tvättar du först med Standardförtunning innan du slipar och dammar av.

TIDIGARE LACKADE YTOR slipar du med slippapper 180-240 och dammar sedan av.

PÅ BETSADE YTOR utjämnas betsen med trasa eller svamp tills ytan är nästan torr, vänta 6 timmar innan överlackning. Vita och ljusa kulörer kan missfärgas av hartsrikt trä.

LACKA

OBS! Rör om lacken väl från botten före användning. Lacka ytan 2-3 gånger för bästa resultat. Mellanslipa efter första strykningen. Låt torka ca 16 timmar mellan strykningarna och damma av innan du lackar igen. Lacken är vit och mjölkaktig vid applicering, klarnar och blir helt transparent när den torkat. Arbeta inte med lacken vid lägre temperatur än +10°C. Full hårdhet och slitstyrka har den lackade ytan efter ungefär 1 vecka.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemmsida.

TEKNISK INFORMATION

| | |
|---------------------------|---|
| ANVÄNDNING | Klarlackning av ytor inomhus |
| BINDEMEDEL | Akrylat |
| SPÅDES MED | Vatten |
| VERKTYG | Pensel |
| VERKTYG RENGÖRES MED | Vatten eller Penselvätt |
| GLANS | Halvblank 35 glansenheter |
| 1 LITER RÄCKER TILL | 8-12m ² |
| MÅLNINGSTEMPERATUR | Lägst +10°C |
| TORKTID VID +23°C OCH 50% | Klibbfri ca 2 tim. |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | Övermålningsbar ca 16 tim. |
| VOC | Gränsvärde (Kat A/e):130 g/l (2010) Produktens VOC:<130 g/l. |

FÖRVARAS FROSTFRITT

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-10-13

För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se

