



Det här är en lackfärg som passar för t ex snickerier, dörrar, luckor och möbler. För ett bra resultat målar du först med Servalac Grund och sedan med den här. Färgen gulnar inte och den är fri från starka lösningsmedel.

#### GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

TIDIGARE MÅLADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Ytor som är blanka efter att du tvättat dem slipar du matta. Grundmåla med Servalac Grund. Ytor i gott skick kan målas direkt med Servalac Lackfärg.

FABRIKSMÅLADE (HÄRDLACKADE) YTOR slipar du noga med fint sandpapper innan du grundar med Häfta Grundfärg.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Snickerispackel och slipar lätt innan du grundmålar med Servalac Grund.

NYTT TRÄ slipar du lätt och grundmålar med Servalac Grund.

METALLYTOR som är fria från rost grundar du med Häfta Grundfärg.

#### MÅLA

Rör om färgen väl från botten. Måla med pensel eller spruta. På stora ytor kan du använda roller och sedan släta ut färgen med en flat pensel. Måla inte vid lägre temperatur än +8°C. Ytor som bord och hyllor bör du inte belasta förrän en vecka efter målning då färgen uppnått rätt hårdhet.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

#### TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Täckmålning av trä och metall inomhus
SPÄDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Blank 80 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	Ca 10m <sup>2</sup>
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +8°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri 4 timmar Övermålningsbar 8 timmar Kallt och fuktigt väder kan förlänga torkti den. Torkningen kan påskyndas om värme släpps på då färgen satt sig.
VOC	Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC: < 130 g/l.

#### FÖRVARAS FROSTFRITT

#### TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2017-02-01  
För aktuell uppdatering:  
[www.alcro.se](http://www.alcro.se)