



Det här är en akrylatfärg för målning utomhus på betong och lättbetong. Den används framför allt till husgrunder.

OBS! Betong som nyligen är gjuten eller putsad ska åldras minst 2 månader före målning och fibercementskivor målar du tidigast efter ett halvårs utomhusexponering.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

OBEHANDLAD BETONGSOCKEL: Rengör du genom att noggrant borsta bort smuts och salter, eller - för bästa resultat - tvätta med högtryckstvätt utan rengöringsmedel. Om det behövs kan du använda Alg & Mögelfritt, eller Grovrent, och sedan skölja noga.

TIDIGARE MÅLAD BETONGSOCKEL: Gör du rent på samma sätt som obehandlad betongsockel. Dessutom tar du bort gammal flagande färg med t.ex. stålskrapa och stålborste.

MÅLA

Måla med pensel, borste eller roller 1-2 gånger.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester ska inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Mineraliska ytor, typ socklar
BINDEMEDEL	Akrylat
SPÄDES MED	Vatten, ska normalt ej spädes
VERKTYG	Pensel, roller el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penseltvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	4-5m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri ca 1 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 8 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/c):40 g/l (2010) Produktens VOC:<40 g/l.
AMAHUS LCS2	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT



2017-03-10
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se